




> aWR470

Mimořádně vhodná pro všechny typy papírových podkladů
Velmi dobrá citlivost
Vynikající sytost


AWR®470 SolFree® je jediná páska na světě vyrobená bez použití rozpouštědel, a to včetně ochranné vrstvy. Technologie SolFree® představuje úsporu 365g CO₂ v porovnání se stejnou páskou (průměrných rozměrů) vyrobenou tradičním postupem. Páska AWR®470 SolFree® je dobře známá svou vysokou krycí schopností, která je nezbytná pro potisk hrubších materiálů široce používaných v logistice.




Potiskovaný materiál

| papír | |
|-----------------|-------|
| Vellum | ● ● ● |
| Potahovaný mat | ● ● ● |
| Potahovaný lesk | ● ● ○ |

Odolnost potisku



Nastavení tisku



Certifikace

| |
|---------------------------------|
| REACH / SVHC 1907/2006/EC |
| Styk s potravinami 1935/2004/EC |
| Těžké kovy 2011/65/EU |
| California Proposition 65 |
| Halogen restrictions |

Specifikace vaší pásky

barva: ● ● ● ● ●

délka (m):

šíře (mm):

produktové číslo:

Váš distributor:


Kontakt:





> aWR 470

Oblasti využití




Vlastnosti pásky

| kvalita tisku | | |
|--|---------------|-----|
| 90° čárový kód | 50 | |
| malé znaky | 80 | |
| loga | 95 | |
| 0° čárový kód | 100 | |
| 2D čárový kód | 88 | |
| sytost <small>* optická hustota, měřena denzitometrem</small> | 2,2 ODR* | 2,5 |
| technická odolnost | | |
| teplota 60°C / 140°F | 300°C / 572°F | |
| světlo/stupnice Blue Wool | >7 | |
| rozpouštědla | | 100 |
| voda | | 100 |
| otěruodolnost | 10 | 100 |

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásky



| | |
|--|------------------|
| PET film | tloušťka: 4,5 µm |
| Barvivo | vosk |
| Bod tání | 65°C/149°F |
| Ochranná vrstva | Patent SolFree® |
| Koeficient tření | Kd < 0,2 |
| Tloušťka pásky | < 9 µm |
| Páska je opatřena antistatickou ochranou | |

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)

20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.